



# Especificaciones Técnicas

## ABNT NBR ISO 13006

Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua  $E_v \leq 0,5\%$  Grupo Bla

## Brasilia Concreto Cinza

Línea Brasília

|                                  |                |                       |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Tipología                        | Código         |                       |
| <b>Porcelanato<br/>Esmaltado</b> | <b>22985E</b>  |                       |
| Formato                          | Espesura       | Medida de Fabricación |
| <b>60X120</b>                    | <b>10,00</b>   | <b>59,85X119,85</b>   |
| Borde                            | Superficie     | Junta de Asentamiento |
| <b>Retificado</b>                | <b>Natural</b> | <b>1,5 mm</b>         |

### Propiedades Físicas

|                                                                  |              |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Absorción de Agua (%)                                            | ISO 10545-3  | 0,5        |
| Resistencia a la Flexión o Módulo de Rotura (N/mm <sup>2</sup> ) | ISO 10545-4  | 37         |
| Carga de Rotura (N)                                              | ISO 10545-4  | 1800       |
| Expansión Humedad (mm/m)                                         | ISO 10545-10 | 0,1        |
| Resistencia al Cuarteo                                           | ISO 10545-11 | RESISTENTE |
| Resistencia al Congelamiento                                     | ISO 10545-12 | RESISTENTE |
| Resistencia al Choque Térmico                                    | ISO 10545-9  | RESISTENTE |

### Propiedades Químicas

#### Resistencia a las Manchas

|                     |              |   |
|---------------------|--------------|---|
| Baldosas Esmaltadas | ISO 10545-14 | 5 |
|---------------------|--------------|---|

#### Resistencia a Productos Químicos

|                                                          |              |    |
|----------------------------------------------------------|--------------|----|
| Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración     | ISO 10545-13 | LA |
| Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas | ISO 10545-13 | A  |

### Estándares de Prueba

### Resultados

### Estándares de Prueba

### Resultados

## Coeficiente de Fricción

## Estándares de Prueba

## Resultados

|                   |                |      |
|-------------------|----------------|------|
| Superficie Seca   | ABNT NBR 16919 | 0,5  |
| Superficie Mojada | ABNT NBR 16919 | 0,4  |
| Superficie Mojada | ANSI A326.3    | 0,43 |

## Local de Uso

IU - Industrial y Urbano | RE - Residencial | FA - Fachada

# Portobello



Portobello SA - Fábrica | [contato@portobello.com.br](mailto:contato@portobello.com.br)  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000