



# Especificaciones Técnicas

## ABNT NBR ISO 13006

Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua  $E_v \leq 0,5\%$  Grupo Bla

### Artsy Cement

Línea Artsy

|                       |            |                       |
|-----------------------|------------|-----------------------|
| Tipología             | Código     |                       |
| Porcelanato Esmaltado | 24613E     |                       |
| Formato               | Espesura   | Medida de Fabricación |
| 90X90                 | 10,00      | 89,85X89,85           |
| Borde                 | Superficie | Junta de Asentamiento |
| Retificado            | Natural    | 1,5 mm                |

#### Propiedades Físicas

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Absorción de Agua (%)                               | ISO 10545-3  | 0,5        |
| Resistencia a la Flexión o Módulo de Rotura (N/mm²) | ISO 10545-4  | 37         |
| Carga de Rotura (N)                                 | ISO 10545-4  | 1800       |
| Expansión Humedad (mm/m)                            | ISO 10545-10 | 0,1        |
| Resistencia al Cuarteo                              | ISO 10545-11 | RESISTENTE |
| Resistencia al Congelamiento                        | ISO 10545-12 | RESISTENTE |
| Resistencia al Choque Térmico                       | ISO 10545-9  | RESISTENTE |

#### Propiedades Químicas

##### Resistencia a las Manchas

|                     |              |   |
|---------------------|--------------|---|
| Baldosas Esmaltadas | ISO 10545-14 | 4 |
|---------------------|--------------|---|

##### Resistencia a Productos Químicos

|                                                          |              |    |
|----------------------------------------------------------|--------------|----|
| Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración     | ISO 10545-13 | LB |
| Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas | ISO 10545-13 | A  |

#### Estándares de Prueba

#### Resultados

#### Estándares de Prueba

#### Resultados

## Coeficiente de Fricción

|                   |
|-------------------|
| Superficie Seca   |
| Superficie Mojada |
| Superficie Mojada |

## Estándares de Prueba

|                |
|----------------|
| ABNT NBR 16919 |
| ABNT NBR 16919 |
| ANSI A326.3    |

## Resultados

|     |
|-----|
| 0,4 |
| 0,3 |
| 0,4 |

## Local de Uso

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| CL - Comercial Ligerio   RE - Residencial   FA - Fachada |
|----------------------------------------------------------|

# Portobello



Portobello SA - Fábrica | contato@portobello.com.br  
SAC: 800 648 2002 1 BR 101 - Km 163 - Cx. Postal 15  
Tijucas/SC - Brasil - 88200-000